

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sơn Hiệu Ứng RP StoneText

Mô tả

RP StoneText là lớp phủ gốc acrylic dùng cho ngoại thất, cho hiệu ứng đá granite, với tính năng chịu được thời tiết khắc nghiệt, RP StoneText được đặc chế để thi công bằng súng phun, tạo nên lớp phủ giống như đá granite. RP StoneText có sẵn nhiều màu sắc hấp dẫn

Đặc tính

- RP StoneText có dạng dẻo, sệt, được chế tạo gồm các hạt thạch anh, bột đá, ceramic hòa trộn với nhựa acrylic. Sự kết hợp này tạo ra lớp phủ bảo vệ rất tốt và thông hơi. Ngoài ra RP StoneText còn chống chọi rất tốt với sự bào mòn của không khí và không phai màu.

Đặc trưng kỹ thuật

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16:2017/BXD và TCVN 8652:2012

Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1. Độ bám dính	Loại	Loại 1
2. Độ rửa trôi	Chu kỳ	≥ 1200
3. Chu kỳ nóng lạnh	Chu kỳ	≥ 50
4. Hàm lượng VOC	g/lít	≤ 50

Lĩnh Vực Ứng Dụng

- Sử dụng cho các bề mặt nội, ngoại thất bằng bê tông, xi măng, hồ vữa, ván ép... của các công trình như: khu thương mại phức hợp, bệnh viện, khu công nghiệp, các dự án văn phòng thương mại và các dự án phát triển địa ốc...

Chuẩn bị bề mặt

- Cạo, quét sạch bụi, bẩn, các tạp chất trên bề mặt thi công. Đảm bảo bề mặt thi công phải chắc bền, không có muối, dầu, mỡ và các nếp gợn sóng. Nếu có các vết nứt, vết mẻ, lỗ trống hay hư hỏng bề mặt, phải xử lý bằng cách sử dụng chất trám trét.

Đối với bề mặt cũ

- Đối với các bề mặt cũ phải cạo, dũi sạch các lớp sơn cũ trước khi thi công RP StoneText

Thi Công

- RP StoneText được đóng gói dưới dạng nhão, sệt, trộn sẵn, dễ dàng thi công bằng súng phun, sử dụng với 1 máy bơm hơi. Đầu tiên phun 1 lớp khoảng 2 kg/m², sau đó giảm lực phun lớp thứ 2 khoảng 1 kg/m². Bề mặt được phun sẽ có dạng như đá granite hay dùng 1 bay chà thép chà nhẹ cho đẹp hơn. Để khô 24 – 48 giờ sau khi đã phủ 1 lớp Topcoat. Rửa sạch dụng cụ bằng nước

An Toàn

- Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Xin tham khảo thêm dữ liệu kỹ thuật

Đóng gói và Tồn Trữ

- RP StoneText được đóng gói trong thùng nhựa 05kg và 25kg. RP StoneText cần được tồn trữ nơi sạch sẽ, mát và khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp hay nguồn nhiệt quá nóng hoặc quá lạnh. Có thể tồn kho 24 tháng trong bao bì chưa mở. Hàng được sản xuất trước phải được sử dụng trước

Sản phẩm

Độ tiêu tốn

Độ dày

Khả năng

Màu sắc

Chất kết dính

Chất độn

Phụ Gia

Độ Bền

PP thi công

Đóng gói

Tồn trữ

- Lớp phủ ngoại thất cho hiệu ứng vân đá
- Từ 2-3kg kg/m²
- 1,5 đến 2mm
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt và có thể chùi rửa
- Nhiều màu tự nhiên
- Nhựa Acrylic
- Hạt đá tự nhiên, bột đá chất lượng cao
- Phụ gia tăng độ dẻo, kháng nước và tăng cường tính bám dính
- Khoảng 10 năm tùy theo điều kiện thời tiết, thi công đúng kỹ thuật
- Súng phun
- Thùng 05kg và thùng 25kg
- 12 tháng trong thùng chưa mở nắp

Khuyến nghị thi công

- Sử dụng sản phẩm của Unipro để có kết quả thi công tốt nhất

*** Do chính sách cải tiến sản phẩm tiếp tục, chúng tôi sẽ cập nhật các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm theo từng thời điểm phù hợp mà không cần thông báo trước.

