

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### RP Interior Premium Putty - White

Đóng gói

- 40 kg

Màu Sắc

- Trắng

Công Dụng

- Bột trét tường cao cấp RP Interior Premium Putty - White là vật liệu xử lý bề mặt dùng để làm phẳng các bề mặt hồ xây và bê tông. Bột trét tường cao cấp RP Interior Premium Putty - White được thiết kế để sử dụng cho cả tường ngoài trời và trong nhà với chất lượng tốt và dễ thi công.

Bề Mặt Sử Dụng

- Bê tông, bê tông đúc sẵn, tường hồ, thạch cao

Đặc Điểm

- Bột trét loại một thành phần, dễ sử dụng.
- Bám dính tốt trên mặt nền và có độ kết dính cao.
- Chống rạn nứt nhỏ (nứt chân chim) và chịu được va chạm.
- Tạo bề mặt cứng chắc sau khi xử lý mà không bị co rút gây rạn nứt.
- Gia cố những bề mặt bê tông yếu, giúp cho lớp sơn hoàn thiện tăng độ bám dính và không bị xuống màu.
- Tăng cường khả năng chịu đựng mọi thời tiết cho các lớp sơn hoàn thiện.
- Dễ chà nhám, ít bụi

Đặc trưng kỹ thuật

- Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: TCVN 7239:2014

| Chỉ tiêu kỹ thuật                           | Đơn vị tính | Chất lượng công bố |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1. Độ lưu động                              | Mm          | 168                |
| - Tỷ lệ nước/ bột tương ứng với độ lưu động | %           | 34,6               |
| 2. Cường độ bám dính:                       |             |                    |
| - Ở điều kiện chuẩn                         | Mpa         | 0.63               |
| - Sau khi ngâm nước 72h                     | Mpa         | 0,45               |

Thành phần

- Bột khoáng, xi măng, cát và phụ gia.

THỜI GIAN KHÔ

Khô bề mặt

- Cho một lớp với độ dày tiêu chuẩn 1mm.

Trét lớp sau

- 30-60 phút (tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm).

Xả nhám

- 1-2 giờ sau khi trét lớp đầu.

Độ phủ lý thuyết

- 1 - 1,2 m²/ Kg.

Dụng cụ thi công

- Dùng dao trét nhựa hay bay kim loại.
- Dùng bay kim loại sẽ đạt được hiệu suất làm việc.

## HƯỚNG DẪN PHA TRỘN

### Tỉ lệ trộn

- Trộn 1 phần nước với khoảng 2.2-2.5 phần bột theo trọng lượng.
- Cho nước vào thùng trước rồi cho bột từ từ vào. Dùng máy trộn (nếu có) hay dùng thiết bị trộn cho đến khi có được hỗn hợp dẻo đồng nhất sẵn sàng sử dụng.

### Chuẩn bị bề mặt

- Phải đảm bảo bề mặt phải sạch, khô, không có bụi bẩn, dầu mỡ, sáp hay các tạp chất khác.
- Các vết nứt lớn trên bề mặt tường hay trần phải được trám kỹ bằng xi măng hoặc bột trét trước khi thi công. Không trét lên bề mặt có nhiệt độ 400oC trở lên. Trường hợp tường quá khô và bề mặt hút nước, cần phải làm ẩm và giảm nhiệt độ bề mặt tường bằng nước sạch theo phương pháp phun sương hoặc lăn bằng rulo ướt trước khi trét bột.

### Thời gian sử dụng sau khi trộn

- 3 giờ đồng hồ

### Thời gian tồn trữ

- 12 tháng

### Thông tin an toàn sức khỏe và môi trường

- Kích thích hệ thống hô hấp & da
- Gây nguy hại nghiêm trọng cho mắt
- Thành phần có xi măng chứa crôm VI với nồng độ > 2PPM. Có khả năng gây kích ứng khi tiếp xúc
- Mang kính bảo hộ lao động, khẩu trang chống bụi, găng tay chống hóa chất và mặc quần áo bảo hộ phù hợp khi thi công
- Để tránh xa tầm tay trẻ em
- Tránh tiếp xúc với mắt.
- Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa mắt ngay lập tức với thật nhiều nước & thực hiện chăm sóc y tế.
- Mang kính bảo hộ mắt/ mặt.
- Nếu nuốt phải sản phẩm, phải thực hiện chăm sóc y tế ngay lập tức & đưa bao bì nhãn hiệu sản phẩm cho bác sĩ.
- Không đổ hay thải bỏ sản phẩm vào cống, rãnh.

### Khuyến nghị thi công

- Sử dụng sản phẩm của Unipro để có kết quả thi công tốt nhất

\*\*\* Do chính sách cải tiến sản phẩm tiếp tục, chúng tôi sẽ cập nhật các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm theo từng thời điểm phù hợp mà không cần thông báo trước

