

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT Sơn Hiệu Ứng RP StoneText

**Mô tả** RP StoneText là lớp phủ gốc acrylic dùng cho ngoại thất, cho hiệu ứng đá granite, với tính năng chịu được thời tiết khắc nghiệt, RP StoneText được đặc chế để thi công bằng súng phun, tạo nên lớp phủ giống như đá granite. RP StoneText có sẵn nhiều màu sắc hấp dẫn

**Đặc tính**

- RP StoneText có dạng dẻo, sệt, được chế tạo gồm các hạt thạch anh, bột đá, ceramic hòa trộn với nhựa acrylic. Sự kết hợp này tạo ra lớp phủ bảo vệ rất tốt và thông hơi. Ngoài ra RP StoneText còn chống chọi rất tốt với sự bào mòn của không khí và không phai màu.

**Đặc trưng kỹ thuật** Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16:2017/BXD và TCCS01:2018/RP

Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1. Độ bám dính	Loại	Loại 1
2. Độ rửa trôi	Chu kỳ	≥ 1200
3. Chu kỳ nóng lạnh	Chu kỳ	≥ 50
4. Hàm lượng VOC	g/lít	≤ 50

**Lĩnh Vực Ứng Dụng**

- Sử dụng cho các bề mặt nội, ngoại thất bằng bê tông, xi măng, hồ vữa, ván ép... của các công trình như: khu thương mại phức hợp, khách sạn, bệnh viện, khu công nghiệp, các dự án văn phòng thương mại và các dự án phát triển địa ốc...

**Chuẩn bị bề mặt**

- Cạo, quét sạch bụi, bẩn, các tạp chất trên bề mặt thi công. Đảm bảo bề mặt thi công phải chắc bền, không có muối, dầu, mỡ và các nếp gợn sóng. Nếu có các vết nứt, vết mẻ, lỗ trống hay hư hỏng bề mặt, phải xử lý bằng cách sử dụng chất trám trét.

**Đối với bề mặt cũ**

- Đối với các bề mặt cũ phải cạo, sủi sạch các lớp sơn cũ trước khi thi công RP StoneText

**Thi Công**

- RP StoneText được đóng gói dưới dạng dẻo, sệt, trộn sẵn, dễ dàng thi công bằng súng phun, sử dụng với 1 máy bơm hơi. Đầu tiên phun 1 lớp khoảng 2,2 kg/m<sup>2</sup>, sau đó giảm lực phun lớp thứ 2 khoảng 0,3 kg/m<sup>2</sup>. Bề mặt được phun sẽ có dạng như đá granite hay dùng 1 bay chà thép chà nhẹ cho đẹp hơn. Để khô 24 – 48 giờ sau khi đã phủ 1 lớp Topcoat. Rửa sạch dụng cụ bằng nước

<b>An Toàn</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Xin tham khảo thêm dữ liệu kỹ thuật</li></ul>
<b>Đóng gói và Tồn Trữ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• RP StoneText được đóng gói trong thùng nhựa 05kg và 25kg. RP StoneText cần được tồn trữ nơi sạch sẽ, mát và khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp hay nguồn nhiệt quá nóng hoặc quá lạnh. Có thể tồn kho 24 tháng trong bao bì chưa mở. Hàng được sản xuất trước phải được sử dụng trước</li></ul>
<b>Sản phẩm</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lớp phủ ngoại thất cho hiệu ứng vân đá</li></ul>
<b>Độ tiêu tốn</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Từ 2,5-3,5 kg kg/m<sup>2</sup></li></ul>
<b>Độ dày</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1mm đến 2mm</li></ul>
<b>Khả năng</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chịu được thời tiết khắc nghiệt, chống rạn nứt</li></ul>
<b>Màu sắc</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nhiều màu tự nhiên</li></ul>
<b>Chất kết dính</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nhựa Acrylic</li></ul>
<b>Chất độn</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hạt đá tự nhiên, bột đá chất lượng cao</li></ul>
<b>Phụ Gia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Phụ gia tăng độ dẻo, kháng nước và tăng cường tính bám dính</li></ul>
<b>Độ Bền</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Khoảng 10 năm tùy theo điều kiện thời tiết, thi công đúng kỹ thuật</li></ul>
<b>PP thi công</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Súng phun</li></ul>
<b>Đóng gói</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thùng 05kg và thùng 25kg</li></ul>
<b>Tồn trữ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 tháng trong thùng chưa mở nắp</li></ul>
<b>Khuyến nghị thi công</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sử dụng sản phẩm của Unipro để có kết quả thi công tốt nhất</li></ul>

*\*\*\* Do chính sách cải tiến sản phẩm tiếp tục, chúng tôi sẽ cập nhật các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm theo từng thời điểm phù hợp mà không cần thông báo trước.*

