Revolution Paint

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sơn Phủ Nội Thất RP EnviroCote Low sheen

Tên Sản Phẩm	• **Sơn phủ nội thất cao cấp RP EnviroCote Low sheen**
Mã Sản Phẩm	• 30507
Đóng gói	• 18 lít • 5 lít
Mô tả	EnviroCote Low sheen là sơn gốc nước chất lượng cao, được làm từ các loại nhựa và chất kết dính chất lượng cao. EnviroCote Topcoat rất lý tưởng cho người sử dụng có ý thức về sức khoẻ, quan tâm đến sự ô nhiễm môi trường và chất lượng không khí trong nhà do hàm lượng VOC thấp (Hợp chất hữu cơ bay hơi thấp). Khu vực được sơn EnviroCote Low sheen sẽ không bị mùi sơn lâu hoặc sinh ra các hơi hóa chất. EnviroCote Low sheen khi khô có độ bóng vừa (semi gloss) và có thể lau chùi. Sản phẩm có tính năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt, lý tưởng cho các bề mặt cần có sự bảo vệ cao như: các toà nhà cao tầng, trung tâm thương mại và khu vực tiếp xúc ánh nắng ven biển.
Đặc điểm	• Sơn gốc nước • Dễ sử dụng • Hiệu quả và chất lượng cao che phủ vết nứt • Bền màu và bảo vệ màng sơn tránh hiện tường kiềm hóa • Khả năng chịu chùi rửa vượt trội • Ngăn ngừa sự sinh sôi của nấm mốc • Không chứa hóa chất nguy hiểm • Độ che phủ tuyệt vời
Lợi ích	• Không mùi hoặc hơi hóa chất • Chống bám bụi và vết bẩn • Bảo vệ nội thất lâu bền • Thân thiện với người sử dụng

Đặc trưng kỹ thuật

- **Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:** QCVN 16:2017/BXD và TCCS01:2018/RP

Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1. Độ bám dính	Loại	Loại 1
2. Độ rửa trôi	Chu kỳ	≥ 100
3. Hàm lượng VOC	g/lít	≤ 50

Cách sử dụng	• RP EnviroCote Low sheen thích hợp dùng cho các bề mặt đã được xử lý đúng cách như gạch, đá, vữa xi măng, bê tông, tấm xi măng, gỗ và tấm thạch cao • Có thể dùng cho nội thất
Màu sắc và độ bóng	• Có thể pha thành nhiều màu từ màu nhạt tự nhiên đến tông màu đậm
Mức độ sáng	• Satin/ Low Sheen

Đặc trưng ở nhiệt độ 25°C và độ ẩm 50%

Thể tích chất rắn	• 46-50%
Pha loãng với nước	• Tối đa 10%.

Address: 17 Street No. 49, Quarter 2, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Factory Address: Lot Vb.07b-08a, Road No.17, in the IP of Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, D7, Ho Chi Minh City.
Email info@revolution-paint.com ; Website www.revolution-paint.com
Tel.: (+84) 028 3636 6670

Revolution Paint

Tỉ lệ phủ	• Tỉ lệ phủ có thể thay đổi tùy theo loại bề mặt và việc xử lý bề mặt Tỉ lệ phủ khoảng 13-15m^2/lít/lớp
Màng sơn	• Màng sơn khô: 30-40microns Màng sơn ướt: 80-100 microns
Thời gian khô	• 2 giờ
Khô bề mặt	• 1 giờ
Thời gian để phủ lại	• 2 giờ
Chống mài mòn	• Tuyệt đối
Số lớp phủ	• 02
Rửa, vệ sinh	• Bằng nước
Điều kiện bề mặt	• Tất cả bề mặt phải được xử lý phù hợp, không bị bẩn, dơ, bám bụi và các tạp chất. • Không sơn ở môi trường và nhiệt độ bề mặt < 10°C hoặc > 40°C. • Tất cả bề mặt phải sơn 1 lớp sơn lót nội thất RP EnviroCote Primer Sealer
Thi công sàn	• Không áp dụng
Pha trộn	• Không (sơn 1 thành phần)
Cách thực hiện	• Nên sử dụng cùng một lô sơn để đồng nhất màu sắc khi sơn. • Đảm bảo sơn được thực hiện trong điều kiện thời tiết thích hợp. • Nếu dùng con lăn thì dùng loại con lăn sợi nhân tạo dài 9-10mm. • Đối với phun bằng máy áp lực cao, thì dùng đầu phun 0.013-0.017 và điều chỉnh tốc độ dòng chảy và bề rộng của lượng sơn được phun ra nhằm giảm thiểu lượng lượng nước cần pha loãng. • Có thể pha loãng đến 10% thể tích sơn với nước • Chỉ pha loãng lượng sơn cần sử dụng cho thi công và dùng trong 3 ngày. • Không đổ phần sơn đã pha loãng vào lại thùng sơn chưa pha loãng.

HỆ THỐNG SƠN

	Bột trét (1-2 lớp)	**Sơn lót (1 lớp)**	**Sơn phủ (2 lớp)**
Bề mặt tường mới	Bột Trét Trong Nhà RP Premium Skimcoat	Sơn Lót Cao Cấp RP EnviroCote Low sheen Chống Kiềm	Sơn PhủCao Cấp RP EnviroCote
Bề mặt tường cũ		Sơn Lót Cao Cấp RP EnviroCote Low sheen Chống Kiềm	Sơn Phủ Cao Cấp RP EnviroCote

Thông tin an toàn	• Tham khảo bảng an toàn sản phẩm RP EnviroCote Satin
Lưu ý và giới hạn	• Không nên sử dụng ở nhiệt độ < 10°C và > 40°C • Không phù hợp cho những nơi ẩm ướt liên tục hoặc bị ngập nước
Vận chuyển và bảo quản	• Bảo quản trong khu vực mát và trong bóng râm • Đậy kín nắp thùng • Không chồng nhiều hơn 3 thùng
Loại bỏ	• Sơn tràn đổ phải được hấp thu bởi cát/mùn cưa và loại bỏ thích hợp • Không được đổ trực tiếp vào cống thoát nước hoặc bể nước. • Phần sơn dư còn dính trên cọ hay con lăn nên được quét vào tờ giấy cũ • và để khô tự nhiên thay vì đem cọ/con lăn đi rửa.

Address: 17 Street No. 49, Quarter 2, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Factory Address: Lot Vb.07b-08a, Road No.17, in the IP of Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, D7, Ho Chi Minh City.
Email info@revolution-paint.com ; Website www.revolution-paint.com
Tel.: (+84) 028 3636 6670

	• Loại bỏ theo quy định của pháp luật hiện hành
Khuyến nghị thi công	• Sử dụng sản phẩm của Unipro cho kết quả tốt nhất khi thi công

**** Do chính sách cải tiến sản phẩm tiếp tục, chúng tôi sẽ cập nhật các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm theo từng thời điểm phù hợp mà không cần thông báo trước.*

Address: 17 Street No. 49, Quarter 2, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Factory Address: Lot Vb.07b-08a, Road No.17, in the IP of Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, D7, Ho Chi Minh City.
Email info@revolution-paint.com ; Website www.revolution-paint.com
Tel.: (+84) 028 3636 6670