

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sơn lót ngoại thất RP EnviroCote Sealer

Tên Sản Phẩm	<ul style="list-style-type: none"> Sơn lót ngoại thất cao cấp RP EnviroCote Sealer 															
Mã Sản Phẩm	<ul style="list-style-type: none"> 10502 															
Đóng gói	<ul style="list-style-type: none"> 18 lít 5 lít 															
Mô tả	<p>RP EnviroCote Sealer là sơn lót gốc nước chất lượng cao, hàm lượng VOC thấp (Hợp chất hữu cơ bay hơi thấp), được làm từ các loại nhựa và chất kết dính chất lượng cao. RP EnviroCote Sealer rất lý tưởng cho người sử dụng có ý thức về sức khỏe, quan tâm đến sự ô nhiễm môi trường và chất lượng không khí trong nhà. Khu vực được sơn RP EnviroCote Sealer sẽ không bị mùi sơn lâu, hoặc sinh ra các hơi hóa chất còn sót lại. RP EnviroCote Sealer khi khô rất cứng và tạo độ bám dính tuyệt vời cho các lớp phủ bề mặt.</p>															
Đặc điểm	<ul style="list-style-type: none"> Sơn gốc nước Dễ sử dụng Hiệu quả và chất lượng cao trong việc kháng kiềm Không chứa hóa chất nguy hiểm Ít bị văng khi dùng con lăn Mức độ bám dính cao Ngăn ngừa sự sinh sôi của nấm mốc 															
Lợi ích	<ul style="list-style-type: none"> Không mùi hoặc hơi hóa chất Chống bám bụi và vết bẩn Bảo vệ ngoại thất lâu bền Thân thiện với người sử dụng 															
Đặc trưng kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16:2017/BXD và TCCS01:2018/RP <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu kỹ thuật</th> <th>Đơn vị tính</th> <th>Chất lượng công bố</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Độ bám dính</td> <td>Loại</td> <td>Loại 1</td> </tr> <tr> <td>2. Độ rửa trôi</td> <td>Chu kỳ</td> <td>≥ 1200</td> </tr> <tr> <td>3. Chu kỳ nóng lạnh</td> <td>Chu kỳ</td> <td>≥ 50</td> </tr> <tr> <td>3. Hàm lượng VOC</td> <td>g/lít</td> <td>≤ 50</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố	1. Độ bám dính	Loại	Loại 1	2. Độ rửa trôi	Chu kỳ	≥ 1200	3. Chu kỳ nóng lạnh	Chu kỳ	≥ 50	3. Hàm lượng VOC	g/lít	≤ 50
Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố														
1. Độ bám dính	Loại	Loại 1														
2. Độ rửa trôi	Chu kỳ	≥ 1200														
3. Chu kỳ nóng lạnh	Chu kỳ	≥ 50														
3. Hàm lượng VOC	g/lít	≤ 50														
Cách sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> RP EnviroCote Sealer thích hợp dùng cho các bề mặt đã được chuẩn bị đúng cách như bê tông, tấm xi măng, gỗ và tấm thạch cao. Có thể dùng cho ngoại thất 															
Màu sắc và độ bóng	<ul style="list-style-type: none"> Màu trắng và có thể pha màu khi yêu cầu. Nên pha màu khi kết hợp với các lớp phủ bên ngoài có tông sáng rực rỡ. 															
Mức độ sáng	<ul style="list-style-type: none"> Mờ (Flat) 															
Đặc trưng ở nhiệt độ 25°C và độ ẩm 50%																
Thể tích chất rắn	<ul style="list-style-type: none"> 46-50% 															



Revolution Paint

Pha loãng với nước	• Tối đa 10%.
Tỉ lệ phủ	• Tỉ lệ phủ có thể thay đổi tùy theo loại bề mặt và việc xử lý bề mặt, Tỉ lệ phủ khoảng 11-13m ² /lít/lớp.
Màng sơn	• Màn sơn khô: 27-33 microns Màng sơn ướt: 80-100 microns
Thời gian khô	• 2 giờ
Khô bề mặt	• 30 phút
Thời gian để phủ lại	• 2 giờ
Chống mài mòn	• Tuyệt đối
Số lớp phủ	• 01
Qui cách đóng gói	• 5 lít & 18 lít
Rửa, vệ sinh	• Bằng nước

Điều kiện bề mặt	<ul style="list-style-type: none"> Tất cả bề mặt phải được xử lý phù hợp, không bị bẩn, dơ, bám bụi và các tạp chất. Không sơn ở môi trường và nhiệt độ bề mặt < 10°C hoặc > 40°C.
Thi công sàn	<ul style="list-style-type: none"> Không áp dụng
Pha trộn	<ul style="list-style-type: none"> Không (sơn 1 thành phần)
Cách thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> Để đồng nhất màu sắc, nên sử dụng cùng một lô sơn. Đảm bảo sơn được thực hiện trong điều kiện thời tiết thích hợp. Đối với phun bằng máy áp lực cao, thì dùng đầu phun 0.013-0.017 và điều chỉnh tốc độ dòng chảy và bề rộng của lượng sơn được phun ra nhằm giảm thiểu lượng nước cần pha loãng. Chỉ pha loãng vừa đủ lượng sơn cần cho thi công và dùng trong 3 ngày. Không đổ phần sơn đã pha loãng vào lại thùng sơn chưa pha loãng
Thông tin an toàn	<ul style="list-style-type: none"> Tham khảo bảng an toàn sản phẩm RP EnviroCote Sealer
Lưu ý và giới hạn	<ul style="list-style-type: none"> Không nên sử dụng ở nhiệt độ < 10°C và > 40°C Không phù hợp cho những nơi ẩm ướt hoặc bị ngập nước.
Vận chuyển và bảo quản	<ul style="list-style-type: none"> Bảo quản trong khu vực mát và trong bóng râm Đậy kín nắp thùng Không chổng nhiều hơn 3 thùng
Loại bỏ	<ul style="list-style-type: none"> Sơn tràn đổ phải được hấp thu bởi cát/mùn cưa và loại bỏ thích hợp Không được đổ trực tiếp vào cống thoát nước hoặc bể nước. Phần sơn dư còn dính trên cọ hay con lăn nên được quét vào tờ giấy cũ và để khô tự nhiên thay vì đem cọ/con lăn đi rửa. Loại bỏ theo quy định của pháp luật hiện hành.
Khuyến nghị thi công	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng sản phẩm của Unipro cho kết quả tốt nhất khi thi công

**** Do chính sách cải tiến sản phẩm tiếp tục, chúng tôi sẽ cập nhật các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm theo từng thời điểm phù hợp mà không cần thông báo trước.*

